

## Anwendungshinweise für AkzoNobel - Haftvermittler

Anwendung	Produkt	Bemerkung	Lagerstabilität in Bitumen ca. 150 °C
Heißmischgut  Hotmix	Wetfix AP 17	Flüssiger, geruchsarmer Haftvermittler für passive Haftung mit <b>exzellenter Temperaturstabilität</b>	5 – 7 Tage
	Wetfix AP 40	Flüssiger, geruchsarmer Haftvermittler für passive Haftung mit <b>exzellenter Temperaturstabilität</b>	5 – 7 Tage
	Wetfix BE	Flüssiger, preiswerter Haftvermittler für passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage
	Wetfix N 422	<b>Generell einsetzbarer</b> , flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage
Verschnittbitumen Fluxbitumen  Soft Bitumen Mixes Cut-Back	Wetfix BE	Flüssiger, preiswerter Haftvermittler für passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage
	Wetfix N 422	<b>Generell einsetzbarer</b> , flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage
	Diamine HBG	Fester Haftvermittler (in Säcken) für aktive Haftung, <b>günstig für Handzugabe</b>	< 24 Stunden
	Diamine OLBS	Flüssiger Haftvermittler mit <b>exzellenter aktiver Haftung</b>	< 24 Stunden
Schaumbitumen  Foam Mix	Wetfix N 422	<b>Generell einsetzbarer</b> , flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage
	Wetfix N	Flüssiger Haftvermittler für <b>aktive</b> und passive Haftung mit <b>guter Temperaturstabilität</b>	3 – 5 Tage
	Diamine OLBS	Flüssiger Haftvermittler mit <b>exzellenter aktiver Haftung</b>	< 24 Stunden
	Diamine HBG	Fester Haftvermittler (in Säcken) für aktive Haftung, <b>günstig für Handzugabe</b>	< 24 Stunden
Oberflächen- Behandlung  Surface Dressing	Diamine OLBS	Flüssiger Haftvermittler mit <b>exzellenter aktiver Haftung</b>	< 24 Stunden
	Diamine HBG	Fester Haftvermittler (in Säcken) für aktive Haftung, <b>günstig für Handzugabe</b>	< 24 Stunden
	Wetfix N	Flüssiger Haftvermittler für sehr gute <b>aktive</b> und gute passive Haftung mit <b>hoher Temperaturstabilität</b>	3 – 5 Tage
	Wetfix N 422	<b>Generell einsetzbarer</b> , flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität, für Dosierung in Depot oder Raffinerie empfohlen	3 – 5 Tage
Vorbeschichtung  Pre-Coating	Diamine OLBS	Flüssiger Haftvermittler mit <b>exzellenter aktiver Haftung</b>	< 24 Stunden
	Wetfix N 422	<b>Generell einsetzbarer</b> , flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage
Emulsionen  Emulsions	Diamine OLBS	Flüssiger Haftvermittler mit <b>exzellenter aktiver Haftung für Emulsionen</b> höchster Qualität	< 24 Stunden
	Wetfix N	Flüssiger Haftvermittler für <b>aktive</b> und passive Haftung mit <b>guter Temperaturstabilität</b>	3 – 5 Tage
	Wetfix N 422	<b>Generell einsetzbarer</b> , flüssiger Haftvermittler für aktive und passive Haftung mit guter Temperaturstabilität	3 – 5 Tage

Stand: 06/2009