

Anwendungshinweise für AkzoNobel – Bitumen-Emulgatoren

Anwendung	Produkt	Bemerkung
Primer	Redicote E-27	Speziell für Primer und Haftkleber (Tack Coats) entwickelter Emulgator (erfüllt DIN 52046)
	Redicote E-4875	Flüssiger Emulgator (CSS) für Mischungen mit fein gekörntem oder reaktivem Split
Haftkleber Tack Coats	Redicote EM-44	Flüssiger Emulgator für Emulsionen (hard binders) mit kleiner Partikelgröße und geringer Sedimentation (non sticky tack coat)
	Redicote E-9	Generell einsetzbare, preiswerte Paste
	Redicote E-27	Speziell für Primer und Haftkleber (Tack Coats) entwickelter Emulgator (erfüllt DIN 52046)
	Redicote 103	Paste zur Herstellung viskoser Emulsionen, Co-Emulgator für Redicote E-9
Oberflächen- Behandlung Surface Dressing	Redicote E-9	Preiswerter, pastöser Emulgator mit guter Haftung (antistripping effect)
	Redicote EM-44	Effizienter, leicht zu verarbeitender, flüssiger Emulgator für niedrig viskose Emulsionen
	Redicote EM-22	Flüssiger Emulgator (CRS) für Emulsionen (mit niedriger Viskosität und) mit niedrigem Breaking Index BI
	Redicote RM 007	Flüssiger Emulgator (CRS) für schnell brechende Emulsionen mit erhöhter Viskosität
	Redicote 103	Paste. Allein oder als Co-Emulgator für hoch viskose Emulsionen
Kalt-Recycling Cold Recycling Mixes	Redicote E-11(-HF)	Flüssiger Emulgator. Erste Wahl für Recyclingmischungen mit und ohne Zement. Auch für Soil Stabilisation.
	Redicote E-4875	Flüssiger Emulgator für sehr langsam brechende Emulsionen (CSS) für lösemittelfreie, stabile Mischungen (s.a. cold mix, grave emulsion)
	Redicote EM-33	Flüssiger bis pastöser Emulgator auf Polyaminbasis
	Redicote 611	Flüssiger, nicht entzündlicher Emulgator für langsam brechende Emulsionen (CSS, Open Graded Cold Mix)
Grave Emulsion Soil Stabilisation Dense Graded Cold Mix	Redicote E-4875	Flüssiger Emulgator für sehr langsam brechende Emulsionen (CSS) für lösemittelfreie, stabile Mischungen
	Redicote EM-33	Flüssiger bis pastöser Emulgator auf Polyaminbasis
Slurry Seal	Redicote E-11(-HF)	Flüssiger Emulgator (CSS) für Mischungen, etwas längere Topfzeit ermöglicht Handarbeit
	Redicote 404	Flüssiger Emulgator für langsam brechende Emulsionen (CSS)
Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) Slurry Surfacing Micro Surfacing	Redicote 404	Flüssiger Emulgator für langsam brechende Emulsionen (CSS) für Mischungen mit und ohne Zement
	Redicote E-11(-HF)	Flüssiger Emulgator (CSS) für Mischungen, etwas längere Topfzeit ermöglicht Handarbeit, Retarder bei der Verarbeitung vor Ort
	Redicote 611	Flüssiger, nicht entzündlicher Emulgator für langsam brechende Emulsionen (CSS, Retarder bei der Verarbeitung vor Ort)

Stand: 06/2009